



ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN 15 mm



- Armstrong BIOGUARD PLAIN kombinuje vynikající čistitelnost a odolnost vůči dezinfekčním prostředkům. Spolu se svým antimikrobiálním účinkem je ideálním řešením pro zdravotnická prostředí
- Dobrá podélná vzduchová neprůzvučnost (35 dB)
- Výborná světelná odrazivost (87%)
- ISO 5
- Ideální pro zdravotnická prostředí s průměrným nebo vážným rizikem infekce



ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN 15mm

Provedení hrany		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 														
Tloušťka(mm)		15	15	15														
Rozměry (mm)		600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600														
Systém		Viditelný rozebíratelný - Systém C																
Hmotnost		3.5 - 3.6 kg / m ²																
Barva		White																
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.20(L)}$ podle EN ISO 11654 - Class E <table border="1" data-bbox="459 907 1452 985"> <thead> <tr> <th>Frekvence f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.40</td> <td>0.25</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.20</td> <td>0.30</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.20 podle ASTM C 423			Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30												
Podélná vzduchová neprůzvučnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{35 dB}$ podle EN ISO 717-1																
Neprůzvučnost		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{19 dB}$ podle EN ISO 717-1																
Reakce na oheň		Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle FZ 123															
Světelná odrazivost		87%																
Tepelná vodivost		$\lambda = \mathbf{0.060 W/m K}$ podle EN 12667																
Odolnost vlhkosti		95% RH																
Čisté prostory		ISO 5 podle EN ISO 14644-1																
Kvalita vnitřního prostředí		 A+	 E1															
Čistitelnost																		
Udržitelnost		EN ISO 14021 31 - 42%																

Produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit. obraťte se na místní technickou kancelář.
Další informace a právní upozornění naleznete na našich webových stránkách.