

# NORGIPS Q GKB 12,5 mm typ A

Sádrokartonová deska standardní

**NORGIPS®**



## POPIS VÝROBKU

Sádrokartonová deska má obloženou kartonem delší zploštělou hranu a rovně řezanou krátkou hranu.

Barva - ivory karton s modrým popisem a velkým označením Norgips Q.

## POUŽITÍ

Sádrokartonová deska se používá ve vnitřních prostorech budov. Umísťuje se na všechny typy konstrukcí a v systémech suché výstavby v místnostech kde RVV nepřekračuje 70%. Maximální aplikační teplota je 50°C.

## TECHNICKÉ PARAMETRY


Druh hrany	NORGIPS S
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Pevnost v ohybu [N]:	
Podélný směr	≥550
Příčný směr	≥210
Součinitel propustnosti vodní páry [μ]	10
Tepelný odpor [λ]	0,25 W/(m*K)



**Deska + Profil + Tmel + Doplnky = Řešení NORGIPS**

## PŘEDNOSTI

- **Hrana S.** Zploštění podélné hrany zjednodušuje vytvoření spoje desek. Díky inovativního profilování hrany a použití systémových tmelů Norgips a bandáží vytvoříme spojení s maximální pevností.



## ROZMĚRY A BALENÍ

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Množství na paletě		Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	
			(szt.)	(m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	Paleta
12,5	1200	2000	64	153,60	8,5	1306
12,5	1250	2000	54	135,00	8,5	1148

## POKYNY

SDK NORGIPS je nutno používat dle pokynů systému NORGIPS.

Skladování: desky se skladují na rovném podkladu, ideálně na paletě. Je nutné je chránit před zvlhnutím.

Převážení na stavbě: SDK nosíme řezanou hranou kolmo k zemi.

## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma ČSN-EN 520+A1:2012 "Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

Prohlášení o vlastnostech: ke stažení na [www.norgips.cz](http://www.norgips.cz)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varšava, PL  
tel. **+48 22 36 96 330**

[www.norgips.cz](http://www.norgips.cz)

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevymezují konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru

bez předchozí informace. Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory. V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.